



Hardline Laboratory

TEST REPORT

報告號碼：HL60005/2021

頁數：1 of 2

日期：2021年06月09日

利全實業股份有限公司

彰化縣鹿港鎮溝墘里溝墘巷151號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱：PVC木紋膠膜

我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求：--- 詳附頁 ---

測試方法及結果：--- 詳附頁 ---

收樣日期：2021年06月01日

測試日期：2021年06月01日 ~ 2021年06月09日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

王世英

主任



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依照 <http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions> 之電子文件則與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不致礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告書不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅針對測試之樣品負責。

TEST REPORT

報告號碼: HL60005/2021

頁數: 2 of 2

測試方法及結果:


測試部位 No. 1 : 木紋塑膠膜

測試項目	單位	測試方法	RL	結果 No.1	參考 限值
溶出鎘(CAS No.7440-36-0)	mg/kg	參考歐洲玩具標準 EN 71 PART 3: 1994(A1: 2000 / AC:2002), 以感應耦合電漿發射光譜儀(ICP-OES)做分析 (#)	5	n.d.	60
溶出砷(CAS No.7440-38-2)	mg/kg		2.5	n.d.	25
溶出鋁(CAS No.7440-39-3)	mg/kg		10	n.d.	1000
溶出鉻(CAS No.7440-47-3)	mg/kg		5	n.d.	60
溶出鎳(CAS No.7440-43-9)	mg/kg		5	n.d.	75
溶出鉛(CAS No.7439-92-1)	mg/kg		5	n.d.	90
溶出汞(CAS No.7439-97-6)	mg/kg		5	n.d.	60
溶出硒(CAS No.7782-49-2)	mg/kg		5	n.d.	500

備註:

1. mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 1000 ppm
2. RL = 報告極限值
3. n.d. = Not Detected (未檢出) = 小於 RL
4. (#): 已告知申請廠商此方法已於 2013 年 7 月 20 日作廢, 依申請廠商要求以此方法執行測試。
5. 本報告不得分離, 分離使用無效。
6. 本測試係由台灣檢驗科技股份有限公司化學實驗室-台北進行分析。

- 照片 -



照片 A: 測試樣品外觀

---以下空白---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站 <http://www.sgslab.com/Taiwan/ServicePolicy> 閱覽, 凡電子文件之格式依 <http://www.sgslab.com/Taiwan/ServicePolicy> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書皆僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不切礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製, 任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴, 除非另有說明, 此報告結果僅針對測試之樣品負責。



TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼： HL60006/2021

頁 數： 1 of 2

日 期：2021 年 06 月 09 日

利全實業股份有限公司

彰化縣鹿港鎮溝墘里溝墘巷 151 號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱： PVC 木紋膠膜

我們依照客戶要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求： ---詳附頁---

測試方法與結果： ---詳附頁---

收樣日期： 2021 年 06 月 01 日

測試日期： 2021 年 06 月 01 日 ~ 2021 年 06 月 09 日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd

王世英

主任



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告書不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼： HL60006/2021

頁 數： 2 of 2

測試方法與結果：

測試部位 No.1 : 木紋塑膠膜

測試項目	單位	測試方法	RL	結果
				No.1
甲醛 (CAS No.50-00-0)	mg/kg	參考 ISO 14184-1 (2011), 以紫外-可見光分光光譜儀分析。	16	n.d.

備註：

1. mg/kg = ppm; 0.1wt% = 1000 ppm
2. RL = 報告極限值
3. n.d. = Not Detected (未檢出) = 小於 RL
4. 本報告不得分離, 分離使用無效。
5. 本測試係由台灣檢驗科技股份有限公司化學實驗室-台北進行分析。

- 照片 -



照片 A：測試樣品外觀

---以下空白---

此報告係本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions> 閱覽, 凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不助礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不法行為, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

全國公證測試報告

申請廠商：大榮綠建股份有限公司
雲林縣莿桐鄉埔子村埔子 142 號 3 樓

報告號碼：TWNC01290119
報告發行日期：2024 年 08 月 13 日

樣品敘述：

壹(一)件所送檢樣品據指為：
品名：彩妝板
樣品收到日期：2024 年 07 月 26 日
開始測試日期：2024 年 07 月 26 日

測試內容：

依據客戶要求執行測試，結果請參考附頁。

結論：

測試樣品
送檢樣品

標準
防焰性試驗
— 依據客戶要求

結果
詳見試驗內容

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：



王政雄
總經理



 第 1 頁 共 3 頁



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC01290119

測試內容:

防焰性試驗

試驗設備:

名稱	廠牌/型號
鋼直尺	SHINWA/301C07I
碼錶	TOPPA/F606
20 mm 指示量錶	MITUTOYO/2050S

實驗室環境條件:

環境溫度: $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$

相對濕度: $(50 \pm 5) \% \text{RH}$

試驗方法:

CNS 7614(1994) 薄材料防焰性試驗法

試驗條件:

試片厚度: 4.00 mm

加熱時間: 10 秒

試片之前處理: A 法

試驗內容:

試驗項目	單位	試驗結果			CNS 7614(1994)規範值 *N		
		試片 1	試片 2	試片 3	防焰 1 級	防焰 2 級	防焰 3 級
炭化長度	cm	3.5	4.0	3.7	5 以下	10 以下	15 以下
餘焰	秒	無	無	無	無	5 以下	5 以下
餘燼	-	無	無	無	無	無	無


厚度: 4.0mm



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC01290119

樣品照片：



結束

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>，本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限，本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本之來源或樣本來源之代表性樣本一事提供任何保证，本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責，本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告，且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無對任何人負責，本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務，委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考量量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

