

全國公證測試報告

申請廠商：大榮綠建股份有限公司
雲林縣莿桐鄉埔子村埔子 142 號 3 樓

報告號碼：TWNC01290119
報告發行日期：2024 年 08 月 13 日

樣品敘述：

壹(一)件所送檢樣品據指為：
品名：彩妝板
樣品收到日期：2024 年 07 月 26 日
開始測試日期：2024 年 07 月 26 日

測試內容：

依據客戶要求執行測試，結果請參考附頁。

結論：

測試樣品	標準	結果
送檢樣品	防焰性試驗	詳見試驗內容
	— 依據客戶要求	

全國公證檢驗股份有限公司

審核者：



王政雄
總經理



 第 1 頁 共 3 頁



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC01290119

測試內容:

防焰性試驗

試驗設備:

名稱	廠牌/型號
鋼直尺	SHINWA/301C07I
碼錶	TOPPA/F606
20 mm 指示量錶	MITUTOYO/2050S

實驗室環境條件:

環境溫度: $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$

相對濕度: $(50 \pm 5) \% \text{RH}$

試驗方法:

CNS 7614(1994) 薄材料防焰性試驗法

試驗條件:

試片厚度: 4.00 mm

加熱時間: 10 秒

試片之前處理: A 法

試驗內容:

試驗項目	單位	試驗結果			CNS 7614(1994)規範值 ^{*N}		
		試片 1	試片 2	試片 3	防焰 1 級	防焰 2 級	防焰 3 級
炭化長度	cm	3.5	4.0	3.7	5 以下	10 以下	15 以下
餘焰	秒	無	無	無	無	5 以下	5 以下
餘燼	-	無	無	無	無	無	無

厚度: 4.0mm



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC01290119

樣品照片：



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



第 3 頁 共 3 頁

